| Qualitätsbeschreibung Stand 02 02 2023 | Q1 | | Q2 | | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Robinie | Lärche | Robinie | Lärche | Robinie | Lärche |
| Äste (fest und auch schwarz) | zulässig - bis 30 mm | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Kantenfehläste | bis 5 mm | bis 15 mm | bis 25 mm | bis 15 mm | zulässig | zulässig |
| Baumkante | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflußt | ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflußt |
| Rindeneinwüchse | nicht zulässig | vereinzelt | vereinzelt | vereinzelt | zulässig | zulässig |
| Markröhre | vereinzelt - Länge max 70 mm | ja | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Fehlstellen | vereinzelt 5 mm Breite | vereinzelt | zulässig 10 mm Breite | zulässig 10 mm Breite | zulässig | zulässig |
| Splint | nein | ja | vereinzelt | ja | zulässig | ja |
| Schwarzrisse Wasserreiser | nein | nicht vorhanden | ja vereinzelt | nicht vorhanden | zulässig | zulässig |
| Fauläste (porös) | nein | vereinzelt | vereinzelt bis 10 mm | zulässig | zulässig | zulässig |
| Mechanische Beschädigung oder ein Walzenabdruck (ungehobelte Stellen/Brandstellen durch Stillstand in Maschine) | bei max. 5% der Menge zulässig | bei max. 5% der Menge zulässig | bei max. 20% der Menge zulässig | bei max. 10% der Menge zulässig | zulässig | zulässig |
| sichtbarer Leim | vereinzelt | -- | ja | -- | ja | zulässig |
| Risse | vereinzelte Risse bis max. Brettbreite zulässig | vereinzelte Risse bis max. Brettbreite zulässig | vereinzelte Risse bis max. doppelte Brettbreite zulässig | vereinzelte Risse bis max. doppelte Brettbreite zulässig | ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird | ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird |
| Krümmung in der Länge | 5 mm / m | 5 mm / m | 8 mm / m | 8 mm / m | zulässig | zulässig |
| Maßgekappt Toleranzen Längen: | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm |
| Transport gekappt: | +/- 10 mm | +/- 10 mm | +/- 10 mm | +/- 10 mm | +/- 10 mm | +/- 10 mm |
| Breite / Stärke: | +1/ -2 mm | +1/ -2 mm | +1/ -2 mm | +1/ -2 mm | +1/ -5 mm | +1/ -5 mm |
| allgemein Maßgekappt | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm |
| Leimfugen auf Oberfläche ohne Leim | vereinzelt bis 1,5 mm Breite - Haltbarkeit vollständig vorhanden | -- | bis 2 mm Breite - Haltbarkeit vollständig vorhanden | -- | ja zulässig | |
| Farbunterschiede/- fehler | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Wasserflecken | vereinzelt zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Hobel-/Bearbeitungs-merkmale | Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar | Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar | Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar | Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar | zulässig | zulässig |
| UV-beständiger Füllstoff | Größe max 2 cm² - bei 10 % der Gesamtmenge zul. | | zulässig | | | zulässig |
| Fäule | nicht zulässig | nicht zulässig | vereinzelt sofern fest | nicht zulässig | ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird | ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird |
| Wurmbefall | nicht zulässig | nicht zulässig | vereinzelt zulässig. | vereinzelt zulässig. | zulässig | zulässig |

**Allgemeine Hinweise:**

zum marktüblichen Hobelvorgang führen wir einen zusätzlichen Schleifvorgang durch. Dieser Scleifvorgang minimiert die Bildung von Spreißelbildung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Spreißel vorhanden bzw. sich später im Laufe der Zeit bilden. Deshalb bieten wir die Terrassendiele nicht als sog. "Barfußdiele" an. Kontrollieren Sie hierzu die Oberfläche in gewissen Abständen. Empfehlung : Mit einem Schleifpapier Korn 60 mögliche Stellen nacharbeiten. Falls Risse entstehen so besteht die Möglichkeit mit einem spez. 2K Klebstoff diese zu verschließen.

**Transportschäden:**

Diese Sortierkriterien gelten für den Auslieferzustand der Ware.

Bei Annahme der Ware hat der Empfänger die Pflicht, die Ware und die Verpackung auf sichtbare Beschädigung (Transportschäden oder Ähnliches) zu prüfen. Festgestellte Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Der Schaden ist innerhalb von 2 Tagen nach Anlieferung bei uns zu melden.

**Rücknahme:**

Geschlossen Packungseinheiten können bis zu zwei Monate nach Lieferdatum zurückgegeben und entsprechend zurückerstattet werden. Ausgeschlossen hiervon sind Sonderteile oder spezielles Montagematerial welches ausschließlich für einen Auftrag bestellt wurde. Es sollte gewährleistet sein, daß Profile aus Holz in der Zwischenzeit richtig gelagert wurden und unbehandelt sind (ursprünglicher Auslieferzustand).

Bitte denken Sie beim Kauf daran, Holz ist ein Naturprodukt. Die Individualität, Einzigartigkeit und Natürlichkeit eines Objektes aus Holz wird durch die unterschiedliche holzspezifische Erscheinung geprägt.