

Qualitätsbeschreibung : Fichte / Tanne / Lärche Hobelware

A1

<u>Äste</u>	zulässig gesunde, festverwachsene Äste kleine schwarze und schwarzumrandete Äste mindestens einseitig zur Hälfte festverwachsen vereinzelt kleine Kantenausbrüche, soweit die Deckung nicht beeinträchtigt ist.
<u>Risse</u>	Risse im Brett bis 2 mm Breite (nicht durchgehend); Endrisse (auch durchgehend) bis max. Brettbreite
<u>ausgeschlagene Stellen</u>	bei max. 15 % der Gesamtmenge zulässig max. Größe 20 mm im Durchmesser sowie an Kanten sowie im am Ast im Brett
<u>Markröhre</u>	max. bis 4 mm Breite max. auf halber Brettlänge bei 20 % der Stückzahl
<u>Rindeneinschlüsse</u>	max. halbe Brettbreite
<u>Insektenfraß</u>	nicht zulässig
<u>Harzgallen (Tanne enthält kein Harz)</u>	vereinzelt Harzgallen bis 2,5mm ² Fläche (max. 3 St. /1,50m) Harzgallen unter 0,5mm ² Fläche bleiben unberücksichtigt
<u>Verfärbungen</u>	bis 10 % der Oberfläche bei 10 % der Menge
<u>Hobelfehler</u>	vereinzelt kl. Hobelfehler
<u>Baumkante</u>	an der unteren Nutwange
<u>Toleranzen</u>	Breite / Stärke +/- 2 mm Länge : +/- 3 mm
<u>verblaute Partien</u>	nicht zulässig
<u>Fäule Pilzbefall</u>	nicht zulässig
<u>2 K Füllstoff f. Fehlstellen</u>	pro durchschnittliche 1m Brettlänge max. 1 Stelle zulässig
<u>Oberlächengüte</u>	bei strukturgehobelten Flächen sind einzelne abstehende Holzfasern zulässig - Gesamtfläche nur 20 % der Brettlänge zulässig

allgemeine Information

Tanne natur : wird in A1- Sortierung ausgeliefert.
5% der Gesamtmenge darf der niederen Klasse entsprechen

aussortierte Kappware im Anteil von max. 15 % kann enthalten sein; diese kann für Kurzlängen verwendet werden
(Preisabschlag - 30% gegenüber dem Preis der Hauptware)
wird separat gepackt und ausgewiesen

B1

<u>Äste</u>	zulässig alle Äste ausgefallene Äste bis 20 mm
<u>Risse</u>	durchgehende Risse bis max. 300 mm
<u>ausgeschlagene Stellen</u>	Größe der Ausrisse bis 40 % der Astfläche
<u>Markröhre</u>	zulässig
<u>Rindeneinschlüsse</u>	zulässig
<u>Insektenfraß</u>	vereinzelt bis 5 % der Stückzahl
<u>Harzgallen</u>	zulässig
<u>Verfärbungen</u>	Verfärbungen und feste farbige Stellen
<u>Hobelfehler</u>	soweit die Verlegung gewährleistet ist
<u>Baumkante</u>	soweit die Verlegung und die Stabilität
<u>Toleranzen</u>	Breite / Stärke +/- 2 mm Länge : +/- 5 mm
<u>verblaute Partien</u>	zulässig
<u>Fäule Pilzbefall</u>	nicht zulässig
<u>Füllstoff f. Fehlstellen</u>	zulässig