

Qualitätsbeschreibung : Tanne Premium Fassadenholz astarm keilgezinkt

Tanne Premium wird hauptsächlich aus Rift und Halbrifts Rohlinge gefertigt, welche hobelfallend (unsortiert) . der Güteklasse 0/1 (entspricht im Prinzip Tegernseer Gebräuche) entsprechen müssen.
Die Qualitätssortierung gilt ausnahmslos für die Sichtseite. Die Rückseite darf Holzmerkmale oder Defekte aufweisen sofern die Funktion als Fassadenprofil gewährleistet ist.

Güteklasse 0

Die Ware muss blank sein

Die Ware muss frei von Rothärte / Buchs sein

Die Ware darf je lfm Länge ohne Rücksicht auf die Lage einen kleinen Ast bis max. 20 mm und ein Länge bis max. 50 mm aufweisen,
Äste unter 5mm Durchmesser bleiben unberücksichtigt

Schwarze und schwarz umrandete Äste gelten als gesund, sofern Sie mind. zur Hälfte einseitig fest verwachsen sind.

Die Ware darf vereinzelt kleine Risse bis zur max. Element-/Brettbreite aufweisen,
an den Stirnseiten auch durchgehend bis zur Länge der 1 fachen Brettbreite
Kleine Risse im Faserverlauf - nicht durchgehend - sowie Haarrisse bleiben unberücksichtigt

Die Ware darf kleine Baumkante bis zu einem 1/4 der Brettlänge aufweisen

Güteklasse 1

Die Ware darf vereinzelt farbig sein

Die Ware darf vereinzelt Rothärte/Buchs aufweisen

Die Ware darf kleine fest verwachsene Äste sowie je lfm einen kleinen Durchfallast oder eine vergleichbare kantenastbeschädigung aufweisen

Die Ware darf kleine durchgehende Risse bis zur max. Element-/Brettbreite an den Stirnseiten aufweisen

Die Ware darf kleine Baumkanten bis zu 1/4 der Brettlänge unb bis zu 1/4 der Brettstärke aufweisen

Die Verwendung, der Einsatz und die farbliche Beschichtung der Fassadenware ist durch den Kunden oder deren beauftragten Verantwortlichen unter Berücksichtigung der DIN EN 68800:2011 besonders zu prüfen

Unter Berücksichtigung der EN Norm 14519 und 15146 sind Sortierfehler von max. 5% zulässig.

Bei strukturgehobelten Flächen sind abstehende Holzfasern zulässig - bei max. 20 % der Länge

geringe Hobelfehler auf max. 10 % der Brettlänge zulässig

Rückseite ohne Anforderung

Produktbeschreibung

Tanne Premium

Zinkung liegend somit nicht auf der Sichtseite ersichtlich

astarme Sortierung Güteklasse 0/1

hauptsächlich aus verzugsarmen Rifts- und Halbrifts hergestellt

Oberfläche strukturgehobelt für eine sehr gute Aufnahme des Beschichtungsmaterials (Farbe)

Farbbeschichtung ist als DuraPatina bekannt. Durapatina sehen wir als die zur Zeit hochwertigste Ausführung für eine pflegearme bzw. pflegefreie Oberfläche

Farbbeschichtung erfolgt auf Sichtseiten 2 x auf Rückseite 1 x