

Qualitätsbeschreibung Stand 31.12.2024	Q1		Q2		Q3	
	Robinie	Lärche	Robinie	Lärche	Robinie	Lärche
Äste (fest und auch schwarz)	zulässig - bis 30 mm	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kantenfehläste	bis 15 mm	bis 15 mm	bis 25 mm	bis 15 mm	zulässig	zulässig
Baumkante	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflusst	ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflusst
Rindeneinwüchse	nicht zulässig	vereinzelt	vereinzelt	vereinzelt	zulässig	zulässig
Markröhre	vereinzelt - Länge max 70 mm	ja	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Fehlstellen	vereinzelt 15 mm Breite	vereinzelt	zulässig 25 mm Breite	zulässig 10 mm Breite	zulässig	zulässig
Splint	nein	ja	vereinzelt	ja	zulässig	ja
Schwarzrisse Wasserreiser	nein	nicht vorhanden	ja vereinzelt	nicht vorhanden	zulässig	zulässig
Fauläste (porös)	nein	vereinzelt	vereinzelt bis 10 mm	zulässig	zulässig	zulässig
Mechanische Beschädigung oder ein Walzenabdruck (ungehobelte Stellen/Brandstellen durch Stillstand in Maschine)	bei max. 5% der Menge zulässig	bei max. 5% der Menge zulässig	bei max. 20% der Menge zulässig	bei max. 10% der Menge zulässig	zulässig	zulässig
sichtbarer Leim	vereinzelt	--	ja	--	ja	zulässig
Risse	vereinzelte Risse bis max. Brettbreite zulässig	vereinzelte Risse bis max. Brettbreite zulässig	vereinzelte Risse bis max. doppelte Brettbreite zulässig	vereinzelte Risse bis max. doppelte Brettbreite zulässig	ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird	ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird
Krümmung in der Länge	5 mm / m	5 mm / m	8 mm / m	8 mm / m	zulässig	zulässig
Maßgekappt Toleranzen Längen:	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Transport gekappt:	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm
Breite / Stärke:	+1/ -2 mm	+1/ -2 mm	+1/ -2 mm	+1/ -2 mm	+1/ -5 mm	+1/ -5 mm
allgemein Maßgekappt	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Leimfugen auf Oberfläche ohne Leim	vereinzelt bis 1,5 mm Breite - Haltbarkeit vollständig vorhanden	--	bis 2 mm Breite - Haltbarkeit vollständig vorhanden	--	ja zulässig	
Farbunterschiede/- fehler	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Wasserflecken	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Hobel-/Bearbeitungs-merkmale	Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar	Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar	Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar	Ja - sofern stehend auf montierter Fläche nicht auffällig sichtbar	zulässig	zulässig
UV-beständiger Füllstoff	Größe max 2 cm ² - bei 10 % der Gesamtmenge zul.		zulässig			zulässig
Fäule	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt sofern fest	nicht zulässig	ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird	ja, sofern die Funktion nicht grob nachteilig beeinflusst wird
Wurmbefall	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig.	vereinzelt zulässig.	zulässig	zulässig

Allgemeine Hinweise:

zum marktüblichen Hobelvorgang führen wir einen zusätzlichen Schleifvorgang durch. Dieser Schleifvorgang minimiert die Bildung von Spreißelbildung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Spreißel vorhanden bzw. sich später im Laufe der Zeit bilden. Deshalb bieten wir die Terrassendiele nicht als sog. "Barfußdiele" an. Kontrollieren Sie hierzu die Oberfläche in gewissen Abständen. Empfehlung: Mit einem Schleifpapier Korn 60 mögliche Stellen nacharbeiten. Falls Risse entstehen so besteht die Möglichkeit mit einem spez. 2K Klebstoff diese zu verschließen.

Transportschäden:

Diese Sortierkriterien gelten für den Auslieferungszustand der Ware.

Bei Annahme der Ware hat der Empfänger die Pflicht, die Ware und die Verpackung auf sichtbare Beschädigung (Transportschäden oder Ähnliches) zu prüfen. Festgestellte Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Der Schaden ist innerhalb von 2 Tagen nach Anlieferung bei uns zu melden.

Rücknahme:

Geschlossen Packungseinheiten können bis zu zwei Monate nach Lieferdatum zurückgegeben und entsprechend zurückerstattet werden. Ausgeschlossen hiervon sind Sonderteile oder spezielles Montagematerial welches ausschließlich für einen Auftrag bestellt wurde. Es sollte gewährleistet sein, daß Profile aus Holz in der Zwischenzeit richtig gelagert wurden und unbehandelt sind (ursprünglicher Auslieferungszustand).

Bitte denken Sie beim Kauf daran, Holz ist ein Naturprodukt. Die Individualität, Einzigartigkeit und Natürlichkeit eines Objektes aus Holz wird durch die unterschiedliche holzspezifische Erscheinung geprägt.