

erweiterte VEH-Sortierrichtlinien				
			A	B
	diese Sortierung ist gültig für die jeweilige Sichtseite	VEH A	100%	
	des Produktes im Auslieferungszustand	VEH Top	60%	40%
	auf der Rückseite sind Holz- und Bearbeitungsmerkmale zulässig	VEH AB	30%	70%
	sofern diese die Verwendung nicht grob beeinflussen			
	Sortierrichtlinie ist gültig für Hobelware aus Nadelholz			
	A	B		
Äste	fest verwachsene und gesunde Äste in beliebiger Anzahl, Größe max. 25 % der Brettbreite bzw. Profilt Brettbreite	fest verwachsene Äste, teilweise verwachsene Äste sowie rindenumrandete Äste in beliebiger Zahl		
	1 St / m über die Brettlänge beliebig verteilt	Flügeläste bzw. tote (nicht verwachsene) Äste bis zu 2 St./ m über die Brettlänge beliebig verteilt zulässig		
	Bei Rifts und Halbriftsbrettware gelten die oben genannten Ästgrößen + 20 mm	Breite größer 100 mm: Ästgröße max. 20 % der Brettbreite + 45 mm Breite kleiner 100 mm: Astgröße max. 70 % der Brettbreite		
Risse	nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtseite bei max . 20 % der Menge durchgehende Endrisse nicht länger als Brettbreite	nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtseite bei max . 20 % der Menge durchgehende Endrisse nicht länger als 1,5 x Brettbreite		
	Ringschäligkeit nicht zulässig	Ringschäligkeit nicht zulässig		
ausgeschl.	bei max. 15% der Ware sind Ausrisse bzw. ausgeschlagene	Ausrisse bzw. ausgeschlagene Äste bis		
Stellen /	Äste bis max. 15 mm Durchmesser zul.	max. 30 mm Durchmesser zul.		
Ausrisse				
Hobelfehler	Hobelschlag bis max. 10 cm von Anfang / Ende bis 1,0 mm Tiefe Hobelfehlstellen vereinzelt max bei 5 % der Menge - jedoch die Gesamtfläche muss mind. zu 90 % ausgehobelt sein die Maßtoleranzen sind einzuhalten	Hobelschlag bis max. 15 cm von Anfang / Ende Hobelfehlstellen sowie dadurch nicht eingehaltene Maßtoleranzen sind bis zu 15 % der Menge zulässig sofern diese in der Gesamtansicht bei einem Abstand von ca. 2,50 m nicht grob auffällig wirken		
Rautiefe	im Astbereich oder abweichendem Faserverlauf ist eine größere Rautiefe erlaubt	im Astbereich oder abweichendem Faserverlauf ist eine größere Rautiefe erlaubt		
Fäule	nicht zulässig	nicht zulässig		
Kernröhre	bei max. 15% der Ware an der Sichtseite bis max. 30 % der Brettlänge und max.5% der Breite	zulässig		
Insektenfraß	nicht zulässig	zulässig vereinzelt, sofern diese wetterbeständig nachgearbeitet wurden		
Rinden- einschlüsse	nicht zulässig	zulässig - in zulässiger Ästgröße oder entsprechend in mm ²		
Harzgallen	zulässig: bis 3 x 40 mm oder entsprechend 120mm ² Anzahl: bis zu 1 St./lfm über die Brettlänge beliebig verteilt Harzgallen bis 1 x 20 mm bleiben unberücksichtigt	zulässig: Größe bis 5 x 60 mm oder entspr. 300 mm ² Anzahl: bis zu 3 St./lfm über die Brettlänge beliebig verteilt Harzgallen bis 3 x 40 mm bleiben unberücksichtigt		
Verfärbung	Verfärbung auf der Rückseite. Leichte Verfärbungen auf der Sichtseite bei max. 30 % der Ware Splint gilt nicht als Verfärbung	Leichte Verfärbung + Wasserflecken auf der Sichtseite Splint gilt nicht als Verfärbung		
Baumkante	auf der Rückseite zulässig; eine fachgerechte Verlegung muss jedoch gewährleistet bleiben	auf der Rückseite zulässig; eine fachgerechte Verlegung muss jedoch gewährleistet bleiben		
Splint	Sichtseite Splintfrei - Rückseite max. 30 % der Ware bis zu 50% der Brettbreite	auf der Sichtseite bis zu 30 % der Sichtfläche bei max. 50 % der Menge zulässig		
Verformung	zulässig : Bretter mit Krümmung und Verdrehung sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist	zulässig : Bretter mit Krümmung und Verdrehung sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist		
Druckholz	zulässig; sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt ist	zulässig		
Nacharbeit	Fehlstellen können mit spez. 2 K Füllmaterial aufgefüllt	Fehlstellen können mit spez. 2 K Füllmaterial aufgefüllt		
Fehlstellen	werden bzw. mit Holzdübel mit mind. der gleichen Haltbarkeitskl.	werden bzw. mit Holzdübel mit mind. der gleichen Haltbarkeitskl.		
Sonstiges	Bis zu 5% der Liefermenge dürfen der nächst niedrigeren Sortierbestimmung entsprechen Ware welche nicht der VEH B entspricht fällt in die interen Qualitätssortierung Klasse 3			